

ATKRITUMPRODUKTU UN KURINĀMĀ IZPĒTES UN TESTĒŠANAS LABORATORIJA

Aizkraukles ielā 21, Rīgā, Latvijā, LV-1006
 Vienotais reģistrācijas numurs 40103018922

Tālr. (+371) 67558782; mob.26321168
 Fakss (+371) 67558781; e-mail: virisma@edi.lv

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.
 TEST REPORT No.**

1-025/10

Pasūtītājs **SIA „Auto draugiem”**
 Customer
 Datums **15.01.2010** Pasūtītāja parauga šifrs
 Date Customer's Code of the Sample
 Parauga apraksts **Kokskaidu briketes**
 Description of the Sample Wood briquettes
 Testēšanas mērķis **Noteikt kurināmā materiāla parametrus**
 Subject of examination Determination of the fuel material characteristics

Testēšanas rezultāti materiālam kā saņemts (ja nav norādīts citādi)
 Test results for material as received (if it is not specified differently)

Parametrs Parameter	Mērvienība Unit of measure	Rezultāts Result	Nenoteiktība Uncertainty	Standarts Standard
Mitruma daudzums, W_a Moisture content	%	6.7	± 0.1	ISO 589-81
Pelnu saturs sausam materiālam, A Ash content for dry material	%	0.23	± 0.01	ISO 1171-81
Tilpumbūvums Bulk density	kg/m ³	917	± 1	DIN 52182
Siltumspēja augstākā pie $V = \text{const}$ izžāvētam pie 105 °C paraugam, $Q_{gr,d}$ Gross calorific value at constant volume for dried fuel at 105 °C	MJ/kg kcal/kg	20.84 4977	± 0.13 ± 30	ISO 1928-95
Siltumspēja zemākā pie $V = \text{const}$, Q_{net} Net calorific value at constant volume	MJ/kg kcal/kg	18.13 4331	± 0.13 ± 30	ISO 1928-95
Sēra saturs Sulphur content	%	0.016	—	ISO 334
Hlora saturs Chlorine	%	< 0.01	—	ISO 587-81